

Eurolatex 7

**Zīdaini matēta krāsa sienām un
griestiem iekšdarbos**

**Veido augstvērtīgus, mazgāšanas izturīgus sienu
un griestu pārklājumus.**



PREIMUM



1
Klasse
klasē
EN ISO 11998



Pamatinformācija

Pielietošana

Piemērota vietās ar paaugstinātām ekspluatācijas prasībām, piem. kāpņu telpās, ofisos, skolās, bērnudārzos, slimnīcās, restorānos, utml. Paredzēta krāsošanai uz stiklašķiedras, papīra un cita veida struktūrapetēm, apmetuma, betona un ģipškartona virsmām.

Īpašības

Veido augstvērtīgus, mazgāšanas izturīgus sienu un griestu pārklājumus. Loti ekonomisks patēriņš, teicama segtspēja, bez smakas un kaitīgiem izgarojumiem, ūdens tvaikus caurlaidīga, nepiepilda pamatnes struktūru. Izturīga pret sadzīves mazgāšanas un dezinficēšanas līdzekļiem. Nesatur šķīdinātājus.

Mazgāšanas noturība

1. noturības klase pēc EN 13 300.

Krāsa

Balta + 3. bāze (bezkrāsaina)

Spīduma pakāpe

Zīdaini matēta (7)

Blīvums

Apm. 1,47 g/cm³

Saistviela

Stirolakrilāta dispersija

Iepakojums

1L, 2.5L, 5L, 10L (3. bāze 1L, 2.5L, 5L, 9L)

Uzklāšana

Pamatnes

Tām jābūt stingrām, tīrām, sausām un piemērotām. Atlupušās daļas notīrīt, virsmu rūpīgi noslaucīt. Stipri uzsūcošas, porainas pamatnes, kritainus apmetumus gruntēt ar dzīlumgrunti Super Nova Tiegrund LF.

Uzklāšana

Uzklāt izmantojot otu, rullīti vai smidzinātāju. Vispirms iesakām uzklāt gruntejošo kārtu ar krāsu, kas atšķaidīta ar maks. 10% ūdens. Noslēdzošajā krāsojumā vēlams krāsu neatšķaidīt.

Uzklāšanas temperatūra

Minimālā virsmas un gaisa temperatūra +5 °C uzklāšanas un žūšanas laikā.

Tonēšana

Krāsa izmantojama kā bāzes krāsa tonējamās mašīnās Super Nova Select, kā arī tonējama ar universālajiem vai dispersijas pigmentiem Super Nova Vollton- und Abtönfarbe.

Patēriņš

apm. 10 m²/l vienā kārtā uz gludām virsmām. Precīzu patēriņu nosaka ar paraugkrāsojumu.

Instrumentu tīrīšana

Instrumentus pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar ūdeni.

Žūšanas laiks

Ja gaisa temperatūra ir +20 °C un relatīvais mitrums 65%, krāsa ir nožuvusi un pārkrāsojama pēc 4 stundām. Pilnībā sacietē pēc 3 dienām. Zemāka temperatūra un augstāks gaisa mitrums var būtiski ietekmēt žūšanas laiku.

Uzglabāšana

labi noslēgtos traukos vēsā vietā, sargāt no sala. Minimālais uzglabāšanas laiks 2 gadi - skatīt marķējumu uz iepakojuma.

GOS robežvērtības

ES robežvērtība šim produktam (kat. A/a): 30 g/l (2010). Šī produkta sastāvā ir maks. 30 g/l gaistošo organisko savienojumu.

Utilizācija

Saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatnū daudzveidību un katras konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbīrvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert Baltica UAB

Trakēnu g-vē 3, Trakišķi km.,
Marijampolēs savivaldybē LT-68115
Tel. +370 34327355, Mob. +371 26464589
E-Mail: info@meffert.lt

www.supernova-krasas.lv