

Fassadenfarbe

Matēta fasādes krāsa minerālām virsmām



Pamatinformācija

Pielietošana un īpašības	Veido laika apstākļu izturīgus pārklājumus uz apmetuma, betona, ķieģeļu mūra un šķiedru cementa plāksnēm. Ekonomisks patēriņš, laba adhēzija, ērta lietošanā, nedaudz piepilda pamatnes struktūru, ūdens tvaikus caurlaidīga. Piemērota arī noturīgiem krāsojumiem iekšdarbos.
Krāsa	balta + mix (3. bāze spilgtiem toņiem)
Spīduma pakāpe	Matēta
Blīvums	Apm. 1,55 g/cm ³
Saistviela	Stirolakrilāta dispersija
Iepakojums	1L / 2.5L / 5L / 10L (3. bāze 2.5L, 9L)

Uzklāšana

Pamatnes	Tām jābūt stingrām, tīrām, sausām un piemērotām. Atlupušās daļas notīrīt, virsmu rūpīgi noslaucīt. Stipri uzsūcošas pamatnes un krītainus apmetumus gruntēt ar Super Nova Tiefgrund LF. Lai izvairītos no iespējamu plankumu veidošanās, atkarībā no laika apstākļiem, iesakām svaigiem minerālajiem pārklājumiem un virsmas labojumiem ļaut cietēt vismaz 30 dienas.
Uzklāšana	Uzklāt izmantojot otu, rullīti vai smidzinātāju. Vispirms iesakām uzklāt gruntējošo kārtu ar krāsu, kas atšķaidīta ar maks. 10% ūdens. Noslēdzošajā krāsojumā vēlams krāsu neatšķaidīt.
Uzklāšanas temperatūra	Minimālā virsmas un gaisa temperatūra +5 °C uzklāšanas un žūšanas laikā.
Tonēšana	Krāsa izmantojama kā bāzes krāsa tonējamās mašīnās Super Nova Select, kā arī tonējama ar universālajiem vai dispersijas pigmentiem Super Nova Vollton- und Abtönfarbe.

Patēriņš	apm. 6 m ² /l jeb 170 ml/m ² uz gludām virsmām. Precīzu patēriņu nosaka ar paraugkrāsojumu.
Instrumentu tīrīšana	Instrumentus pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar ūdeni.
Žūšanas laiks	+20 °C un 65% relatīvajā mitrumā virspusēji nožuvusi un pārkrāsojama pēc 4-6 stundām. Paaugstināta mitruma apstākļos vēlams krāsoto virsmu pasargāt no spēcīga lietus līdz pilnīgai krāsas sacietēšanai, vismaz 3 dienas, citādi iespējama notecējumu veidošanās.
Uzglabāšana	labi noslēgtos traukos vēsā vietā, sargāt no sala. Minimālais uzglabāšanas laiks 2 gadi - skatīt marķējumu uz iepakojuma.
GOS robežvērtības	ES robežvērtība šim produktam (kat. A/c): 40 g/l (2010). Šī produkta sastāvā ir maks. 40 g/l gaistošo organisko savienojumu.
Utilizācija	Saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Ražotājs un importētājs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies neievērojot produkta lietošanas instrukciju vai izmantojot produktu citiem mērķiem. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert Baltica UAB

Trakėnų g-vė 3, Trakiškių km.,
Marijampolės savivaldybė LT-68115
Tel. +370 34327355, Mob. +371 26464589
E-Mail: info@meffert.lt

www.supernova-krasas.lv